

FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550



Film ferreux magnétique flexible avec surface effaçable à sec brillante

Ce film ferreux adhésif avec surface blanche effaçable à sec permet de transformer tous les supports lisses en tableau magnétique effaçable. Découpable dans toutes les formes imaginables, il peut être posé et enlevé facilement d'un seul tenant. Ce nouveau film se présente ainsi comme une solution deux en un, avec laquelle vous pouvez réaliser avec rapidité une surface de communication multifonctionnelle haut de gamme.

Sa grande flexibilité permet un transport et un stockage en rouleau.

Nous répondrons avec plaisir à vos questions techniques au **+49 2204 70880**

Construction du film

Film :	Polyéthylène ferreux avec lamination PP (et enduction spéciale de surface blanche brillante)	
Épaisseur :	~ 550 µm	
Adhésif :	Polyacrylate	Poids de l'adhésif : ~ 25 g/m²
Liner :	Papier siliconé, enduit PE des deux côtés	Poids du liner : ~ 130 g/m²

Caractéristiques

Adhésion (ASTM D903) :	Immédiate :	~ 12,5 N/25 mm
	À 72 heures :	~ 18 N/25 mm
Température :	Durant la pose :	À partir de 15 °C
	Posé :	De -30°C à +80 °C

FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550



Application

Verklebung:

Le film doit être appliqué à sec. La surface doit être lisse, exempte de poussière, de graisse et d'huile et ne doit pas être absorbante.

Les films ferreux ont été créés pour les applications en intérieur. En raison de la grande variété des peintures, vernis et des différents substrats des murs intérieurs, il est fortement recommandé d'effectuer des tests d'adhérence avant l'application, même si le film est équipé d'un adhésif puissant. Pour ajouter en sécurité, il est recommandé de poncer les murs vernis et poreux et de les traiter avec un primaire d'accroche.

D'autres conseils d'application pour les films ferreux sont disponibles en téléchargement dans la zone utilisateur du site Web ASLAN.

Important !

Il est recommandé de ne pas utiliser du Tape de Transfert sur de grandes surfaces d'effaçable à sec. Le retrait du Tape peut endommager la surface réinscriptible film et ainsi empêcher l'effaçage qui ne serait alors plus être garanti. Si l'utilisation d'un Tape de transfert est nécessaire, nous recommandons un Tape à faible pouvoir adhésif et son retrait du milieu vers le bord de la surface effaçable à sec, et non l'inverse.

Utilisation :

On peut écrire sur le film avec tous les marqueurs habituels whiteboard disponibles dans le commerce. Un chiffon en microfibre doit être utilisé pour supprimer facilement l'écriture. Si vous utilisez accidentellement des stylos inappropriés, tels que des marqueurs permanents, le film peut être nettoyé avec de l'alcool ou du benzène sans laisser de résidu.

Stockage :

Avant utilisation et application, le film peut être stocké pendant au moins 2 ans à compter de la date de fabrication. Cette période s'applique à un stockage correct à 15-25°C et à une humidité relative de 50-60%. Pour éviter tout point de pression, nous recommandons un stockage debout ou suspendu.

Le matériau ne devra être transporté ou stocké que sur mandrin adapté de 3 pouces.

Mis à jour 02|2021

Toutes les données et informations sont à notre meilleure connaissance et sont basées sur nos mesures en laboratoire et notre expérience.

Elles ne dispensent pas le transformateur d'effectuer ses propres contrôles et tests pour l'utilisation prévue.

Nos produits sont continuellement contrôlés et en développement. Nous nous réservons donc le droit d'adapter la composition chimique ou les propriétés physiques aux nouvelles découvertes sans informations supplémentaires.